

**Policarbonato
 VICOCLICK
 500LP - 40 mm.**
Perfil

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	6	
Espesor	40 mm	
Ancho	500 mm	Para más información consultar
Aislamiento térmico (valor u)	1,3 W/m ² K	Valor estimado ⁽¹⁾
Transmisión de la luz ⁽²⁾	68 % Cristal - 47 % Opal - 40 % Bronce	
Valor G ⁽³⁾	61 % Cristal - 44 % Opal - 35 % Bronce	
Certificación de fuego	B S1 D0	Acuerdo con EN-13501-1 ^(**)
Reducción del sonido	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión termal	0,065 mm/m °C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40°C / 120°C	
Protección UV	Si	Coextruida en el lado externo
Garantía	10 años	

⁽¹⁾ De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

⁽²⁾ Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003. La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

⁽³⁾ De acuerdo con el método de prueba interna (***) Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones